

Buna® EP G 3963

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

LANXESS Corporation

Описание материалов:

Ethylene-propylene-diene rubber (EPDM), with ethylidene norbornene (ENB) as diene; partially crystalline, extended with 30 phr/23 wt% of paraffinic oil; low viscosity, fast cure rate.

Главная Информация			
Характеристики	Полу-кристаллический Низкая вязкость Ускоренная Настройка		
Формы	Сумка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.868	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	29 - 39	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	62.0 - 70.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	7.6 - 10.4	wt%	ASTM D6047
Тип масла (Unspecified Oil)	30.0	phr	

Дополнительная информация
Total Ash, ISO 247/ASTM D5667: <0.2%Stabilizer: Non-stainingOil Content, ASTM D5774: 27 to 33 phrVolatile Matter, ISO 248/ASTM D5668: <0.5 wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat