

ResMart Ultra MB Black

Linear Low Density Polyethylene

ResMart

Описание материалов:

Polyethylene 50% Black Masterbatch

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (50%)		
Используется	Маточная смесь		
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	15 to 50	g/10 min	ASTM D1238
Размер частиц	60.0 to 75.0	nm	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.4	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	193 to 260	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

