

# Cellophane™ 360MSB

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

## Описание материалов:

Coated Barrier Films for Packageing Applications

White, Opaque, general purpose 2 side nitrocellulose coated, heat sealable films.

Literature reference: A410

| Главная Информация   |                                    |  |                 |
|--|------------------------------------|--|-----------------|
| Характеристики   | Биоразлагаемый                     |  |                 |
|  | Общее назначение                   |  |                 |
|  | Термогерметичный                   |  |                 |
|  | Содержание возобновляемых ресурсов |  |                 |
| Используется   | Пленка                             |  |                 |
|  | Общее назначение                   |  |                 |
|  | Упаковка                           |  |                 |
| Внешний вид  | Непрозрачный                       |  |                 |
|  | Белый                              |  |                 |
| Формы  | Пленка                             |  |                 |
| Пленки   | Номинальное значение               | Единица измерения                      | Метод испытания |
| Температура инициализации уплотнения <sup>1</sup> (24 µm)    | 51.7 to 90.6                       | °C                                     |                 |
| Скорость передачи кислорода (влажная) (24°C, 24 µm, 0.0% RH) | 2.95                               | cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr | ASTM F1927      |
| Скорость передачи водяного пара (24 µm, 38°C, 90% RH)        | 0.51                               | g·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr         | ASTM E96        |
| Датчик пленки  | 23.6                               | µm                                     | Internal Method |
| Выход (23.6 µm)  | 27.7                               | m <sup>2</sup> /kg                     | Internal Method |

## NOTE

1. 0.5 sec dwell, 10 psi

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

