

## TCA® 850R

27% стекловолокно

Thermoset Polyester

Continental Structural Plastics

### Описание материалов:

850R is a white standard density Class A SMC. Like 850A, 850R was formulated to include all of the paint pop resistance, surface smoothness and robustness of TCA while also providing resistance to yellowing during paint cycles.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 27% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошее сопротивление трещине Хорошая стабильность размеров Хорошая поверхность Высокая термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильные внешние части		
Внешний вид	Белый		
Формы	Смс-лист формовочный состав		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.93	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка	0.11	%	
Поглощение воды (24 hr)	< 0.80	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	9570	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	68.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	10800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	163	MPa	ASTM D790
Компрессионный модуль	6140	MPa	ASTM D695
Прочность на сжатие	108	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь)	74.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Незубчатый изод удар (площадь)	74.0	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

