

## megol® P13 A60X3

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

API SpA

### Описание материалов:

megol® P13 A60X3 is a Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer (SEBS) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Antistatic

Eco-Friendly/Green

Fast Molding Cycle

Good Processability

Главная Информация			
Добавка	Антистатический		
Характеристики	Кислотоупорный		
	Антистатический		
	Устойчивость к основанию		
	Моющее средство стойкое		
	Цикл быстрого формования		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
	Хорошая устойчивость к погоде		
	Высокая термостойкость		
Низкая термостойкость			
Устойчивость к озону			
Перерабатываемый материал			
Рейтинг агентства	DIN EN 100 015/1		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	7.80	MPa	
100% Strain	2.20	MPa	
300% Strain	3.60	MPa	

Удлинение при растяжении (Break)	780	%	ASTM D638
<b>Эластомеры</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Tear Strength <sup>1</sup>	27.0	kN/m	ASTM D624
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Удельное сопротивление поверхности	< 1.0E+8	ohms	ASTM D257

<b>Дополнительная информация</b>	<b>Номинальное значение</b>
Ozone Resistance <sup>2</sup> (40°C)	Excellent

#### NOTE

1. Without Notch
2. 72 hr, 200 ppcm, Tension=20%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat