

## Supol HR525E

Минеральный

Polypropylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

SUPOL HR525E is a high flow mineral filled polypropylene compound for injection moulding. This grade is designed for painted exterior automotive applications

| Главная Информация                                |                             |                   |                 |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование                           | Минеральный                 |                   |                 |
| Характеристики                                    | Высокий поток               |                   |                 |
|   | Высокая ударопрочность      |                   |                 |
|   | Средняя жесткость           |                   |                 |
|   | Болезненный                 |                   |                 |
| Используется                                      | Автомобильные Приложения    |                   |                 |
|   | Автомобильные внешние части |                   |                 |
| Метод обработки                                   | Литье под давлением         |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение        | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 0.980                       | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183/A      |
| Массовый расход расплава (MFR)<br>(230°C/2.16 kg) | 30                          | g/10 min          | ISO 1133        |
| Механические                                      | Номинальное значение        | Единица измерения | Метод испытания |
| Флекторный модуль                                 | 1550                        | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение        | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность                   |                             |                   | ISO 180/1A      |
| -30°C   | 5.0                         | kJ/m <sup>2</sup> |                 |
| 23°C  | 40                          | kJ/m <sup>2</sup> |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

