

## SEPAZ™ K365GM

65% карбонат стекла

Polyphenylene Sulfide

Mando Advanced Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

SEPAZ™ K365GM is a Polyphenylene Sulfide (PPS) product filled with 65% glass\calcium carbonate. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: insulating.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекло карбонат кальция, 65% наполнитель по весу		
Характеристики	Электрически изолирующий		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.96	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка <sup>1</sup>			ASTM D955
Flow	0.10 to 0.20	%	
Across Flow	0.30 to 0.50	%	
Поглощение воды (24 hr)	0.020	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	131	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.2	%	ASTM D638
Флекторный модуль	18800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	189	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	42	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	266	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	316 to 321	°C	
Температура формы	135 to 163	°C	
NOTE			
1.	60°C Mold Temperature		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

