

Baoding 68T95

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd

Описание материалов:

Processing: Calendaring, Casting, T-die

Properties: Low melting point, high frequency easily cut and butt fusion welding

Application: Shoe, laminated film in football, luggage, and leather etc.

Главная Информация	
Используется	Обувь Ламинаты Багаж Спортивные товары
Метод обработки	Каландрирование Литье

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.21 to 1.25	g/cm ³	JIS K7311

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	93 to 97		JIS K7311

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			JIS K7311
100% Strain	11.8	MPa	
300% Strain	21.6	MPa	
Прочность на растяжение	31.4	MPa	JIS K7311
Удлинение при растяжении (Break)	480	%	JIS K7311
Tear Strength	140	kN/m	JIS K7311

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	100	°C
Время сушки	3.0 to 5.0	hr
Температура расплава	180 to 210	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

