

Optix® CA-61

Polymethyl Methacrylate Acrylic

Plaskolite West, Inc.

Описание материалов:

CA-61 clear is general-purpose polymer designated for injection molding and extrusions. This polymer offers good heat resistance with medium flow. This polymer is well suited for decorated applications. Outstanding processability, water white appearance with no odor or taste. Excellent for blending with other polymers, or with color. Ideally designed for injection moldings of house-ware products such as; table displays, shelves displays, etc.

Главная Информация	
UL YellowCard	E167330-225037
Характеристики	Общее назначение
	Хорошая технологичность
	Низкий и без запаха
	Низкий на вкус
	Средний поток
	Средняя термостойкость
Используется	Смешивание
	Декоративные дисплеи
	Общее назначение
	Товары для дома
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/3.8 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3030	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	66.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	3.4	%	ASTM D638
Flexural Strength	108	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	91.1	°C	ASTM D1003

Викат Температура размягчения	102	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	HB		UL 94
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	92.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

