

## MTEGRITY™ LLDPE LL104MM

Linear Low Density Polyethylene

M. Holland Company

### Описание материалов:

MTEGRITY™ LLDPE LL104MM is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LLDPE LL104MM include packaging, film and industrial applications.

Characteristics include:

Antiblock

Slip

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Средняя антиблокировка Средняя комбинация		
Используется	Пленка Пищевая упаковка Промышленное применение Упаковка		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : Blown Film	179	MPa	
1% Secant, TD : Blown Film	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break,Blown Film	33.1	MPa	
TD : Break,Blown Film	27.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break,Blown Film	600	%	
TD : Break,Blown Film	800	%	
Ударное падение Dart (Blown Film)	100	g	ASTM D1709

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : Blown Film	130	g	
TD : Blown Film	350	g	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

