

Propafilm™ RD125

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

Описание материалов:

Differentially Barrier Coated Film

Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film coated on one side with an aqueous dispersion of polyvinylidene chloride (PVdC) copolymer, the other side coated with an aqueous acrylic dispersion.

RD125/140/160 are recommended for use in plain and printed form for overwrapping and for medium to large packages on form-fill-seal machines.

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Термогерметичный Передача пара с низким содержанием влаги Ударпрочность при низкой температуре Стойкий к проколу		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Ламинаты Упаковка		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	4.0	%	
Flow : 129°C, 1 min	7.0	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	1.0	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic, Outside/Outside	0.25		
vs. Itself - Static, Outside/Outside	0.25		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	3200	µm	
Прочность уплотнения			Internal Method
-- 1	0.15	N/mm	
-- 2	0.15	N/mm	
Температура инициализации уплотнения			Internal Method

-- ³	104 to 146	°C	
-- ⁴	85.0 to 146	°C	
Проницаемость кислорода (25°C, 0% RH)	0.74	cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	4.0	g/m ² /24 hr	ASTM F1770
Выход	34.9	m ² /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	100		ASTM D2457
Haze ⁵	2.5	%	ASTM D1003

NOTE

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 1. | PVdC/PVdC; 265°F; 2secs; 15psi |
| 2. | Acrylic/Acrylic; 265°F; 2secs; 15psi |
| 3. | PVdC/PVdC; 2secs; 15psi |
| 4. | Acrylic/Acrylic; 2secs; 15psi |
| 5. | Wide angle; 2.5° |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

