

Geon™ Vinyl Flexible 90201

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible 90201 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by encapsulating, extrusion, or injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Applications of Geon™ Vinyl Flexible 90201 include automotive and outdoor applications.

Главная Информация

Используется	Автомобильные Приложения Наружное применение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Инкапсулирование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	74		ASTM D2240
---------------------------------------	----	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение ¹ (Break)	13.0	MPa	ASTM D638
--	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении ² (Break)	340	%	ASTM D638
---	-----	---	-----------

Сопrotивление разрыву ³	47.5	kN/m	ASTM D1004
------------------------------------	------	------	------------

Грибковое сопротивление	Pass		ASTM G21
-------------------------	------	--	----------

Гибкость при низкой температуре ⁴ (-29°C, 508.0 µm)	Pass		
---	------	--	--

Летучие потери ⁵ (105°C, 1.91 mm)	0.75	%	ASTM D1203B
--	------	---	-------------

Ксеноновый атмосферомер ⁶	Pass		SAE J1960
--------------------------------------	------	--	-----------

NOTE

1.	Type IV, 510 mm/min
----	---------------------

2.	Type IV, 510 mm/min
----	---------------------

3.	Die C, 2 in/min
----	-----------------

4.	4 hr, 12 mm
----	-------------

5.	Method A
----	----------

6.	Exterior, 2500 kJ/m ² , Black, dE* < 3.0
----	--

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

