

UmaPET CL

Polyethylene Terephthalate

Ester Industries Ltd.

Описание материалов:

KEY FEATURES

UmaPET CL is a non -treated golden yellow colour film

The film possesses good thermal, mechanical and surface properties along with excellent processability

APPLICATIONS

The film is widely used for survival blanket application after Metallising.

This film is suitable for flexible packaging and Metallising applications for various packaging and decorative end use applications.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Хорошая поверхность Металлизируемый		
Используется	Декоративные детали Пленка Упаковка		
Внешний вид	Желтый		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			ASTM D1204
Flow : 150°C, 30 min, 0.0120 mm	2.0	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.0120 mm	0.40	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.45		
vs. Itself - Static	0.50		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	12	µm	
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	12 µm		
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 12 µm	186	MPa	
TD : Break, 12 µm	196	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 12 µm	100	%	

TD : Break, 12 μ m	90	%	
Выход (12.0 μ m)	59.5	m ² /kg	Internal Method
Смачивающее натяжение-Простая сторона (12.0 μ m)	44	dyne/cm	ASTM D2578
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (12.0 μ m)	3.0	%	ASTM D1003

NOTE

1. 12 μ m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat