

Braskem PE LH-537

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LH537 is a LLDPE Hexene produced by Braskem. It offers an excellent processability, stiffness and soft touch for flat die films. Very low gel contents.

Additives:

Slip Absent

Antiblock Absent.

Application:

Diapers (back sheet); absorbent pads (back sheet).

Главная Информация			
Характеристики	Низкоскоростная затвердевающая точка Жесткий, хороший Обрабатываемость, хорошая Мягкий Соответствие пищевого контакта		
Используется	Литая пленка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.937	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	1300	%	ASTM D882
TD: Fracture	1400	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD	420	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD	430	MPa	ASTM D790

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	20	g	ASTM D1922
TD	30	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	9	ASTM D2457	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	190	°C	
Температура матрицы	230	°C	

Инструкции по экструзии

Cast FilmsScreen package (Mesh)40/40- 100% pure40/60/40- BlendMass temperature: 230°C (max 250°C)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat