

Epic Urethane D9970

Polyurethane

Epic Resins

Описание материалов:

Two Component Polyurethane

This clear encapsulant is 100% mercury free and exhibits excellent UV resistance. Epic D9970 is flexible, allowing it to be used where more rigid polyurethanes cause stress cracking or shear components off of PCB's during thermal cycle.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Используется	Светодиоды
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70 to 75	ASTM D2240

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	4.00 to 8.00	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	1.7E-4 to 1.8E-4	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.24 to 0.25	W/m/K	ASTM C177

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part B	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Терморегулирующая вязкость ¹ (25°C)	450 to 550	cP	ASTM D2393

NOTE	
1.	600 RPM

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

