

Elvaloy® AC 3717

Ethylene n-Butyl Acrylate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Elvaloy® AC 3717 is a copolymer of ethylene and butyl acrylate. It is available in pellet form for use in conventional extrusion equipment designed to process polyethylene type resins.

17% Butyl Acrylate

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 176,180
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокэструзионное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.924	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
---	-----	----------	----------------------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	55.0	°C	ASTM D1525, ISO 306
Пиковая температура плавления	96.0	°C	ASTM D3418, ISO 3146

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Butyl Acrylate Content	17.0	wt%

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C
Зона цилиндра 2 температура.	210	°C
Зона цилиндра 3 темп.	235	°C
Зона цилиндра 4 темп.	235	°C
Зона цилиндра 5 темп.	235	°C
Температура адаптера	235	°C
Температура расплава	160 - 285	°C
Температура матрицы	235	°C

Инструкции по экструзии

Above is for Cast Film/Sheet Processing Extrusion Coating/Lamination Processing Feed Zone 185°C (365°F) Second Zone 235°C (455°F) Third Zone 260°C (500°F) Fourth Zone 285°C (545°F) Fifth Zone 285°C (545°F) Adapter Zone 285°C (545°F) Die Zone 285°C (545°F)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

