

Lionpol LC-60165

Thermoplastic Elastomer

Lion Polymers Incorporated

Описание материалов:

Lionpol LC-60165 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Комплект низкого сжатия		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.32	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.3 to 1.4	%	
Across Flow	1.4 to 1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	1.60	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	11.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	870	%	ASTM D412
Комплект сжатия			ASTM D395
70°C, 22 hr	28	%	
100°C, 22 hr	36	%	
120°C, 22 hr	59	%	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	182 to 193	°C	
Передняя температура	199 to 210	°C	
Температура сопла	216 to 221	°C	
Температура формы	37.8 to 60.0	°C	
Back Pressure	0.552 to 1.03	MPa	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

