

## Pro-fax HP423M

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Pro-fax HP423M controlled rheology polypropylene homopolymer is available in pellet form. This resin is typically used in cast film applications. It is formulated with slip additive.

For regulatory compliance information see Pro-fax HP423M Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Комбинация		
Характеристики	Контролируемая реология		
	Высокая четкость		
	Глянцевый		
	Высокое скольжение		
	Гомополимер		
	Низкое трение		
	Оптика		
Комбинация			
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.5	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	32.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	11	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>2</sup>	1280	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	43	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	88.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	51 mm/min		

2.

1.3 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

