

## Telcar® GS4533

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

### Описание материалов:

Telcar®GS4533 is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in the Asia-Pacific region.

Главная Информация			
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	2.00	MPa	ASTM D412
300% strain	3.00	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	4.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D412

Item Code (Reference): 9508375

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat