

Premier LD02023 - AM

Low Density Polyethylene

Premier Polymers, LLC.

Описание материалов:

Premier LD02023 resins are clarity low density polyethylene film resins suitable for blown or cast thin film application. Meets all requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520, covering safe use of polyolefin articles intended for direct food contact.

Главная Информация	
Добавка	Средний антиблок
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт
	Низкая плотность
	Средняя антиблокировка
Используется	Пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Выдувное формование
	Литье

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D4883

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------	----------------------	-------------------	-----------------

Сектантный модуль			ASTM D882
-------------------	--	--	-----------

MD	207	MPa	
----	-----	-----	--

TD	228	MPa	
----	-----	-----	--

Прочность на растяжение			ASTM D882
-------------------------	--	--	-----------

MD : Break	24.1	MPa	
------------	------	-----	--

TD : Break	20.7	MPa	
------------	------	-----	--

Удлинение при растяжении			ASTM D882
--------------------------	--	--	-----------

MD : Break	250	%	
------------	-----	---	--

TD : Break	600	%	
------------	-----	---	--

Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
----------------------	-----	---	------------

Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
-------------------------	--	--	------------

MD	350	g	
----	-----	---	--

TD	200	g	
----	-----	---	--

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Haze	5.0	%	ASTM D1003
------	-----	---	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

