

## Qenos PP PPV 2762

Polypropylene Copolymer

Qenos Pty Ltd

### Описание материалов:

PPV 2762 is a very high flow, low distortion grade of Polypropylene copolymer with added thermal stabilisation allowing the compound to meet the automotive specifications of 500 hours at 150 o C.

PPV 2762 is suitable for automotive and general industrial applications. Suitability for use in any application should be determined by appropriate performance testing.

PPV 2762 is suitable for food contact applications and conforms to the requirements of AS2070-1999, Plastics Materials for Food Contact Use.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Характеристики	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Стабилизация тепла		
	Высокий поток		
	Низкий уровень защиты		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Промышленное применение		
Рейтинг агентства	Как 2070-1999		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.901	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	22	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256A
-30°C	40	J/m	
23°C	60	J/m	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

