

## Fluoroplex G 15 - GML

15% графитовый порошок

Polytetrafluoroethylene

UNIFLON

### Описание материалов:

Fluoroplex G 15-GML is a polytetrafluoroethylene (PTFE) product, which contains 15% graphite powder as filler. It can be processed by sintering or injection molding and is available in North America or Latin America.

#### Главная Информация

Наполнитель/армирование	Графитовый порошок, 15% Упаковка по весу
Характеристики	Низкий уровень жидкости
Метод обработки	Спекание Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.15 - 2.19	g/cm <sup>3</sup>	Internal method
Сжатие-Спекание	1.0 - 2.0	%	Internal method
Температура спекания-Максимум	365	°C	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	60 - 65		Internal method

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	19.0	MPa	Internal method
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	Internal method

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Code: 010002501		

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	21.0 - 25.0	°C
Давление впрыска	49.0 - 58.8	MPa

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

