

Nylene® 615SA

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

Kosher, extrusion grade nylon 6 resin suitable for film co-extrusion applications and blown film

Excellent melt stability and good melt strength

Superior grease resistance, toughness, resistance to abrasion, and does not absorb food odors

Meets the requirements of FDA regulation 21 CFR 177.1500 for direct food contact

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая стойкость к истиранию Хорошая прочность Устойчивость к смазке Кошерный утвержден Низкий запах
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500 NSF неуказанный рейтинг
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Выдувная пленка Кокструзия Экструзия Экструзионная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-MD	652	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	37.8	MPa	
Break	59.6	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Yield)	290	%	ASTM D882
Elmendorf Tear Strength (23°C)	21.6	kN/m	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	216	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

