

Nymax™ GMF 600 A 40 Natural

40% наполнитель; Минеральный

Polyamide 6

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Nymax®The mineral reinforced nylon 6 composite material of 600 series products has ideal physical properties, durability, and surface appearance has also been improved. These materials are easy to process in standard thermoplastic processing equipment.

Главная Информация			
UL YellowCard	E76261-101454996		
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель Наполнитель, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Универсальный		
Используется	Промышленное применение Область архитектурного применения Применение в автомобильной области Универсальный Применение потребительских товаров		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.50	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.60 - 0.90	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm)	0.90	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield	89.6	MPa	ASTM D638
Fracture	117	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль	6550	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	141	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	59	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 МПа, unannealed, 3.18mm	200	°C	ASTM D648
1.8 МПа, unannealed, 3.18mm	100	°C	ASTM D648
Температура плавления	216	°C	ASTM D789

Дополнительная информация

□□□□:□□□□

NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

