

Jampilen H2450

Polypropylene Homopolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen H2450 is a natural, nucleated polypropylene homopolymer with high melt viscosity for extrusion and compression molding applications. The product has a high heat and extraction stability and is not intended for medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Устойчивость к экстракту
	Высокая термостойкость
	Гомополимер
	Низкий поток
	Низкая вязкость
	Ядро
Используется	Профили
	Лист
Внешний вид	Натуральный цвет
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Экструзионный профиль
	Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	70		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1400	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	31.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	9.0	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
	-30°C	1.5	kJ/m ²
	0°C	2.5	kJ/m ²

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
23°C	6.0	kJ/m ²	
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/A50
Температура плавления (DSC)	165	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat