

Polytron® A50B01

50% стекловолокно

Polyamide 66

Polyram Ram-On Industries

Описание материалов:

50% Long Glass Fiber Reinforced Black Nylon 6.6, Heat Stabilized for Injection Moulding application.

Главная Информация				
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 50% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Стабилизация тепла			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Внешний вид	Черный			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Удельный вес	1.58	g/cm³	ASTM D792, ISO 1183	
Формовочная усадка				
Flow	0.10 to 0.30	%	ASTM D955	
	0.10 to 0.30	%	ISO 294-4	
Поглощение воды				
Saturation	3.4	%	ASTM D570	
Saturation, 23°C	3.4	%	ISO 62	
Equilibrium	1.0	%	ASTM D570	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.0	%	ISO 62	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Модуль растяжения				
	1800	МРа	ASTM D638	
	18000	МРа	ISO 527-2	
Прочность на растяжение (Yield)	230	MPa	ASTM D638, ISO 527-2	
Удлинение при растяжении (Break)	1.5	%	ASTM D638, ISO 527-2	
Флекторный модуль	16500	МРа	ASTM D790, ISO 178	
Flexural Strength	380	MPa	ASTM D790, ISO 178	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность (23°C)	28	kJ/m²	ISO 179	
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	100	kJ/m²	ISO 179	
Зубчатый изод Impact				
23°C	250	J/m	ASTM D256	



23°C	25	kJ/m²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			
(1.8 MPa, Unannealed)	253	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	НВ		UL 94

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

