

Petrothene® GA501023

Linear Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

The Petrothene GA501 series of resins is pelletized linear low density polyethylene selected by customers for film extrusion applications that require excellent drawdown and toughness. These resins have excellent puncture resistance, elongation and heat seal strength. Typical applications include heavy duty shipping sacks, trash can liners, commercial and industrial packaging, as well as food and consumer packaging.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (5500 ppm) Скольжения (900 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Хорошее тепловое уплотнение Хорошая прочность Стойкий к проколу Комбинация		
Используется	Сумки Пищевая упаковка Промышленное применение Вкладыши Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.918	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована ¹	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 25 µm, Blown Film	186	MPa	
1% Secant, TD : 25 µm, Blown Film	193	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882

MD : Break, 25 µm,Blown Film	45.5	MPa	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	32.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 25 µm,Blown Film	580	%	
TD : Break, 25 µm,Blown Film	730	%	
Ударное падение Dart (25 µm, Blown Film)	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 25 µm, Blown Film	130	g	
TD : 25 µm, Blown Film	330	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 25.4 µm, Blown Film)	40		ASTM D2457
Haze (25.4 µm, Blown Film)	20	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение		
Blow-up Ratio	2.5:1		
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	204 to 232	°C	
NOTE			

1. Blow-Up Ratio: 2.5:1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

