

## Sarlink® TPV 4785B40

Thermoplastic Vulcanizate

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

A highly engineered Thermoplastic Elastomer for use in demanding applications. Sarlink® X4785BLK40 is a black, medium hardness UV stable grade possessing superior compression set, chemical resistance and high temperature performance. This product is a high flow material designed for injection molding applications that require superior flow properties.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокий поток Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия Средняя твердость		
Внешний вид	Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.908	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240, ISO 868
Shore A, 5 sec, Extruded	84		
Shore A, 5 sec, Injection Molded	86		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412, ISO 37
Across Flow : 100% Strain	4.80	MPa	
Flow : 100% Strain	5.50	MPa	
Прочность на растяжение			
Across Flow : Break	9.51	MPa	ASTM D412
Flow : Break	8.89	MPa	ASTM D412
Across Flow : Break	9.50	MPa	ISO 37
Flow : Break	8.90	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении			ASTM D412, ISO 37
Across Flow : Break	540	%	

Flow : Break	450	%	
Прочность на разрыв-Поперечный поток			
--	40.3	kN/m	ASTM D624
-- <sup>1</sup>	40	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395, ISO 815
23°C, 22 hr	32	%	
70°C, 22 hr	44	%	
125°C, 70 hr	72	%	
<b>Старение</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Изменение прочности на растяжение в воздухе-Поперечный поток			
135°C, 1000 hr	-4.0	%	ASTM D573, ISO 188
100% Strain, 135°C, 1000 hr	9.0	%	ASTM D573
150°C, 168 hr	-10	%	ASTM D573, ISO 188
100% Strain, 150°C, 168 hr	7.0	%	ASTM D573
100% Strain 135°C, 1000 hr	9.0	%	ISO 188
100% Strain 150°C, 168 hr	7.0	%	ISO 188
Изменение максимального удлинения в воздухе-Поперечный поток			ASTM D573, ISO 188
135°C, 1000 hr	-14	%	
150°C, 168 hr	-18	%	
Изменение твердости дюрометра в воздухе			ASTM D573, ISO 188
Shore A, 135°C, 1000 hr	1.0		
Shore A, 150°C, 168 hr	3.0		
Изменение объема (125°C, 70 hr, in IRM 903 Oil)	65	%	ASTM D471, ISO 1817
<b>Дополнительная информация</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Видимая вязкость сдвига-Капиллярный @ 206/s			
200°C	190	Pa·s	ISO 11443
200°C	190	Pa·s	ASTM D3835
<b>Инъекция</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	177 to 216	°C	
Средняя температура	177 to 216	°C	
Передняя температура	177 to 216	°C	
Температура сопла	188 to 221	°C	
Температура обработки (расплава)	182 to 232	°C	

Температура формы	10.0 to 65.6	°C
Back Pressure	0.0689 to 1.03	MPa
Screw Speed	100 to 200	rpm
Отношение винта L/D	20.0:1.0	

#### NOTE

1. Method Ba, Angle (Unnicked)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat