

Innothane® FM-2025

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

Описание материалов:

FM-2025 is a rigid polyurethane foam system formulated for hand batch or meter-mix processing. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury, MOCA, or TDI. This material is ideal for use in packaging.

| Главная Информация | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Характеристики | Высокая жесткость | |
| Используется | Пена | |
| | Упаковка | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | |
| Внешний вид | Загар | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | | |
| Cured | 0.0320 to 0.0480 | g/cm ³ |
| Hardener | 1.10 | g/cm ³ |
| Base Resin | 1.22 | g/cm ³ |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения |
| Компоненты термокомплекта | | |
| | Mix Ratio by Volume: 100 | |
| Hardener | Mix Ratio by Weight: 90 | |
| | Mix Ratio by Weight: 100 | |
| Resin | Mix Ratio by Volume: 100 | |
| Время демолд | 20 to 40 | min |
| Время крема | 35.0 to 45.0 | sec |
| Время подъема | 1.8 to 2.3 | min |
| Tack Free Time | 2.5 to 3.5 | min |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
| Вязкость | | |
| 25°C ¹ | 0.050 | Pa·s |
| 25°C ² | 0.25 | Pa·s |

| | | |
|--------------------------|--------|------|
| 25°C ³ | 0.75 | Pa·s |
| Время отверждения (25°C) | 1.7E+2 | hr |

NOTE

- | | |
|----|----------|
| 1. | Resin |
| 2. | Mixed |
| 3. | Hardener |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

