

Spartech Polycom SC1-6012

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom SC1-6012 is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Application areas of Spartech Polycom SC1-6012 include electrical/electronic applications, electrical appliances, home applications, automotive industry and commercial/office supplies.

Features include:

flame retardant/rated flame

Impact modification

high gloss

Impact resistance

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Модификация удара		
	Подсветка		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Компьютерные компоненты		
	Электроприборы		
	Товары для дома		
	Применение в автомобильной области		
	Бизнес-оборудование		
	Медицинское оборудование		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.05	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.40 - 0.60	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2520	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Break)	42.7	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	72.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	330	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	73.9	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	87.8 - 93.3	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	188 - 199	°C	
Средняя температура	210 - 221	°C	
Передняя температура	221 - 232	°C	
Температура сопла	232 - 260	°C	
Температура обработки (расплава)	232 - 260	°C	
Температура формы	48.9 - 71.1	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat