

## ELASTOSIL® R 501/75

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Ship, Marine & Offshore Cables, Cable Industry

Railway Cables, Automotive & Transportation

Railway Cables, Cable Industry

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Safety Cables, Cable Industry

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий
Используется	Уплотнение
	Высокотемпературные приложения
	Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия
	Экструзионный профиль
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Translucent		
Плотность	1.24	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	68		DIN 53505
Прочность на растяжение	7.20	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	490	%	DIN 53504
Tear Strength	35.0	kN/m	ASTM D624B
Электрическая прочность	27	kV/mm	DIN IEC 243
Сопrotивление громкости	1.0E+15	ohms-cm	DIN IEC 93
Кoэффициент рассеивания (50 Hz)	1.4E-3		DIN VDE 0303

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

