

Hostacom AJ 1165 E BLACK

30% стекловолокно

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom AJ 1165 E BLACK is a 30 % chemically coupled, glass fiber reinforced PP copolymer, with medium melt flow rate, high rigidity, good impact resistance and excellent impact/stiffness balance. The product is available in black color, pellet form.

For regulatory compliance information, see Hostacom AJ 1165 E BLACK Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Супер жесткий		
	Сополимер		
	Химическая муфта		
	Хорошая ударпрочность		
	Средняя степень жидкости		
Используется	<p>Детали под крышкой двигателя автомобиля</p> <p>Применение в автомобильной области</p>		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.14	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	5.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	97.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	7400	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс ² (23°C)	135	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ISO 180/1A
-30°C	8.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	10	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	150	°C	ISO 75-2/A

Викат Температура размягчения	130	°C	ISO 306/B
-------------------------------	-----	----	-----------

NOTE

1. 1.0 mm/min
2. 1.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat