

Polene LDPE MM 1018

Low Density Polyethylene

TPI Polene Public Company Limited

Описание материалов:

Polene LDPE MM 1018 is a Low Density Polyethylene material. It is available in Asia Pacific or North America for extrusion coating or laminating.

Important attributes of Polene LDPE MM 1018 are:

Good Adhesion

Low to No Odor/Taste

Typical applications include:

Coating Applications

Bags/Liners

Fabrics/Fibers

Food Contact Applications

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая просадка Низкий и без запаха		
Используется	Сумки Нанесение покрытия Ткани Покрытия из фольги Ламинаты Бумажные Покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Экструзионное покрытие Ламинирование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.917	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	49		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	10.0	MPa	
Break	10.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	670	%	ASTM D638

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударное падение Dart	160	g	ASTM D1709
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	84.0	°C	ASTM D1525
Температура плавления	100 to 110	°C	ASTM D1238
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	80		ASTM D2457
Haze	9.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 320	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

