

Argothane® ST-3655-87

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Medical, bladders

Hospital mattresses

Headset ear cushions

Vacuum forming

Sealing

Characteristics:

Enhanced UV stability

Resists fungal attack & high humidity

Available with various embossed surfaces

Available with varying slip performances

Available with various clarity levels

NSF-61 potable water approved

USP Class VI status approved

Главная Информация	
Характеристики	Устойчивый к грибку Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Используется	Потребительские приложения Мебель Товары для больниц Медицинские устройства Медицинские/медицинские приложения Уплотнительные устройства Уплотнения
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 61 USP класс VI

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.12	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	55.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Tensile Stress			ASTM D638
100% Strain	6.90	MPa	
300% Strain	14.5	MPa	
Tear Strength ¹	87.5	kN/m	ASTM D624
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	165 to 190	°C	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

