

MACOMASS TPE MM-TPE O 1461

Thermoplastic Elastomer

MACOMASS Verkaufs AG

Описание материалов:

MACOMASS TPE MM-TPE O 1461 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Europe for extrusion.

Important attributes of MACOMASS TPE MM-TPE O 1461 are:

Chemical Resistant

Wear Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Хорошая химическая стойкость		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08 to 1.12	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	39 to 49		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	> 20.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ISO 37
Tear Strength	> 35	kN/m	ISO 34-1
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура расплава	160 to 230	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

