

Petroquim PP PH 2615

Polypropylene Homopolymer

Petroquim S.A.

Описание материалов:

Apt for injection molding. Nucleated grade which gives it a very high stiffness and improvements in cycles. Easily processable, good stability during the process and good mechanical properties. Recommended for thin wall pieces.

Applications:

Household items, food jars and containers, lids and toys, garden furniture.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент		
Характеристики	Ядро		
	Жесткий, хороший		
	Гомополимер		
	Хорошая стабильность обработки		
Используется	Упаковка		
	Тонкостенные детали		
	Крышка		
	Щит		
	Мебель		
	Товары для дома		
	Пищевая упаковка		
Игрушка			
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 Европа 10/1/2011 12:00:00		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	26	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	38.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1900	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	23	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	117	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	155	°C	ASTM D1525 ¹

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура бункера	190	°C
Задняя температура	200 - 240	°C
Средняя температура	200 - 240	°C
Передняя температура	200 - 240	°C
Температура формы	20.0 - 60.0	°C

Инструкции по впрыску

Processing:Injection:Feed 190 °C Screw 200 to 240 °C Mold 20 to 60 °C

NOTE

1. □ □1 (10N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat