

## TAROBLEND 45

Polycarbonate + ABS

Taro Plast S.p.A.

### Описание материалов:

PC/ABS alloy medium thermal resistance, good flow and mechanical properties.

FORD TL 522 31 (Type A)

Available: all colors, UV-stablized (L), antistatic (AS).

Главная Информация			
Добавка	Антистатический UV Stabilizer		
Характеристики	Антистатический Хороший поток Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая термостойкость		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11 to 1.13	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	17	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.40 to 0.70	%	
Across Flow	0.40 to 0.70	%	
Поглощение воды			
23°C, 24 hr	0.20	%	ASTM D570, ISO 62
Saturation	0.60	%	ASTM D570
Saturation, 23°C	0.60	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2000	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Прочность на растяжение (Yield)	46.0	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Удлинение при растяжении (Break)	30	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль	2150	MPa	ASTM D790, ISO 178
Флекторный стресс			
-- <sup>1</sup>	75.0	MPa	ISO 178
Break	75.0	MPa	ASTM D790

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность <sup>2</sup> (23°C)	25	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256, ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength <sup>3</sup> (23°C)	No Break		ISO 179, ASTM D256
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	450	J/m	ISO 180, ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	100	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования <sup>4</sup>	80.0	°C	IEC 60216
Викат Температура размягчения			
--	127	°C	ASTM D1525, ISO 306/A50 5 <sup>5</sup>
--	120	°C	ASTM D1525, ISO 306/B50 6 <sup>6</sup>
Ball Pressure Test (125°C)	Pass		VDE 0470
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	> 1.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	24	kV/mm	ASTM D149
Comparative Tracking Index (Solution A)	550	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	HB		UL 94
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	650	°C	IEC 60695-2-13
Индекс кислорода	22	%	ASTM D2863
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки			
--	80.0	°C	
Pre-heater	80.0 to 100	°C	
Время сушки			
--	1.0	hr	
Pre-heater	3.0	hr	
Температура обработки (расплава)	225 to 250	°C	
Температура формы	50.0 to 70.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate		
NOTE			
1.	Break		
2.	6x4x50 mm		
3.	6x4x50 mm		
4.	20000 hrs		

---

5.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)
6.	Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

