

Argothane® 18247

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

General purpose

Antistatic

Characteristics:

Smooth surface

Soft ether

Mid-range softening temperature

Resin conforms to:

FDA 175.105

FDA 177.1680

FDA 177.2600

NSF Standard 61

EU Directive 2002/72/EC

No animal derived products

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Антистатический | | |
| | Нет животных производных компонентов | | |
| | Мягкий | | |
| Используется | Общее назначение | | |
| Рейтинг агентства | EC 2002/72/EC | | |
| | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 | | |
| | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1680 | | |
| | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600 | | |
| | Утверждено NSF 61 | | |
| Метод обработки | Выдувная пленка | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 85 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) | 5.00 | mg | ASTM D1044 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение (200% Strain) | 21 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 6.80 | MPa | |
| 300% Strain | 12.1 | MPa | |

| | | | |
|----------------------------------|------|------|-----------|
| Прочность на растяжение | 48.3 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 570 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ¹ | 83.2 | kN/m | ASTM D624 |

NOTE

1. Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat