ExxonMobil™ LDPE LD 380BA Blown

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 380BA has good toughness and optical properties.

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	345	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	400	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
TD: Yield	15.5	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	19.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	360	%	ASTM D882
TD: Fracture	550	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	60	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	150	g	ASTM D1922
TD	170	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	69		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat