

Celstran® PA6-GF60-01

60% длинное стекловолокно

Polyamide 6

Celanese Corporation

Описание материалов:

60% long strand glass fiber reinforced nylon 6 Natural

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 60% наполнитель по весу		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.69	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.050 - 0.10	%	ASTM D955
Transverse flow	0.10 - 0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
-40°C	21700	MPa	ASTM D638
23°C	22100	MPa	ASTM D638
121°C	13900	MPa	ASTM D638
--	20300	MPa	ISO 527-2/1A/1
Прочность на растяжение			
Fracture, -40°C	329	MPa	ASTM D638
Fracture, 23°C	276	MPa	ASTM D638
Fracture, 121°C	134	MPa	ASTM D638
Fracture	250	MPa	ISO 527-2/1A/5
Удлинение при растяжении			
Fracture, -40°C	2.1	%	ASTM D638
Fracture, 23°C	1.9	%	ASTM D638
Fracture, 121°C	2.0	%	ASTM D638
Fracture	1.6	%	ISO 527-2/1A/5
Флекторный модуль (23°C)	18200	MPa	ISO 178
Флекторный стресс (23°C)	405	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	48	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			

1.8 MPa, not annealed	213	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	215	°C	ISO 75-2/A

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 - 80.0	°C
Время сушки	2.0 - 4.0	hr
Рекомендуемая максимальная влажность	0.18	%
Температура бункера	70.0 - 80.0	°C
Задняя температура	265 - 275	°C
Средняя температура	270 - 275	°C
Передняя температура	275 - 280	°C
Температура сопла	275 - 280	°C
Температура обработки (расплава)	270 - 280	°C
Температура формы	80.0 - 100	°C

Инструкции по впрыску

Zone 4 Temperature: 275 to 280°C Feed Temperature: 20 to 50°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

