

S&E; Automotive XP23-45MG

Наполнитель

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, Body side molding end caps and extruded skin compound.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Автомобильные Приложения		
Внешний вид	Доступные цвета		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	< 1.30	g/cm ³	ASTM D792A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	42 to 52		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	> 12.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 200	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength ³	> 75	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-10	°C	GM 9503P
Ускоренная продолжительность выветривания ⁴	< 3.00		SAE J2527
NOTE			
1.	Type IV, 500 mm/min		
2.	Type IV, 500 mm/min		
3.	Method B		
4.	after 2000 kj/m ²		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

