

## Michiflex E9273A

Thermoplastic Vulcanizate

API Polymers, Inc.

### Описание материалов:

Michiflex E9273A is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It is available in North America.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.968	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.3	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.27	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	76.7	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Задняя температура	216	°C	
Средняя температура	210	°C	
Передняя температура	204	°C	
Температура сопла	204	°C	
Температура обработки (расплава)	216	°C	
Температура формы	37.8	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

