Paxon™ AB50-003

High Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

AB50-003 is a blow molded high density polyethylene copolymer. The resin has excellent stress cracking resistance and combines high impact strength and hardness.

Главная Информация			
UL YellowCard	E124498-221673		
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Плотность	0.950	g/cm³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (100% Igepal)	65.0	hr	ASTM D1693
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение (Yield)	27.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1200	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение	189	kJ/m²	ASTM D1822
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	124	°C	ASTM D1525
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

WeChat