

## Haprez™ 3749

Thermoplastic

Hapco Inc.

### Описание материалов:

A high performance, low pot life, heat curing laminating system that is specifically formulated for all other applications requiring laminates for use up to 350° F.

Ideal for oven cure, vacuum bag or pressure cure processing.

Provides excellent wetting characteristics on fiberglass cloth, and its smooth handling and spreading quality make it quick and easy to use. Its low viscosity characteristics also enables hand application by brush, roller, squeegee, or conventional internal mix spraying equipment.

Non-settling during storage and use, to yield completely uniform results with every use. It is also non-sagging to insure that the glass stays in place during fabrication and curing, and its long pot life characteristic enables continuous, non-stop laminating to any desired thickness.

Should be used with a HAPCOAT system to provide a totally compatible laminate system

Главная Информация			
Характеристики	Термическое лечение Высокая термостойкость Низкая вязкость Быстрое смачивание		
Используется	Ламинаты		
Внешний вид	Серый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Ламинирование Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.30	g/cm <sup>3</sup>	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра (Shore D)	87		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	379	MPa	
Flexural Strength <sup>2</sup>	552	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	25	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	177	°C	
Cure Time <sup>3</sup> (52 to 66°C)	4.0 to 6.0	hr	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			

Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 21	
Срок службы горшка (25°C)	60 to 90	min
Терморегулирующая вязкость (24°C)	3800	cP

#### NOTE

1. 12 ply
2. 12 ply
3. Plus 4 to 6 hrs @ 225 to 250°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

