

Franprene TGA 2255RY

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Franplast S.r.l.

Описание материалов:

SBS based compound, ideal for PP over-moulding in food contact applications. It provides the item with good grip and surface soft touch.

Application:

Inseminator (Veterinary)

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Мягкий		
Используется	Медицинские/медицинские приложения Инжекционный метод литья		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	90	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	3.40	MPa	ISO 527-2
Номинальное растяжение при разрыве	660	%	ISO 527-2
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	23	kN/m	ISO 34-1
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Service Temperature	-30 to 70	°C	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Время сушки	0.0	hr	
Задняя температура	165 to 185	°C	
Средняя температура	170 to 190	°C	
Передняя температура	175 to 195	°C	
Температура сопла	180 to 200	°C	
Температура формы	30.0 to 40.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

