

Hostacom PPU X9057HS C11354

Polypropylene Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom PPU X9057HS is an unfilled PP copolymer, with medium flowability, high rigidity and good impact resistance.

This product is also available in other colors, new colors can be developed depending on customer requirements.

For regulatory compliance information, see Hostacom PPU X9057HS C11354 Product Stewardship Bulletin (PSB) and Safety Data Sheet (SDS).

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food and drinking water applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий уровень Лос</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Жесткий, высокий</p> <p>Жесткий, хороший</p> <p>Сополимер</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Хорошая мобильность</p> <p>Хорошая стабильность цвета</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Средняя степень жидкости</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> <p>Низкий запах</p> <p>Отличный внешний вид</p>		
Используется	<p>Применение в автомобильной области</p> <p>Автомобильные внутренние детали</p>		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.910	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1400	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C	5.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA

23°C	8.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 МПа, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
NOTE			
1.	1.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

