

## Ultramid® B40 L

Polyamide 6

BASF Corporation

### Описание материалов:

Ultramid® B40 L is a lubricated polyamide 6 grade of high viscosity that is well suited for the production of blown and cast film and monofilaments.

Главная Информация			
Добавка	Смазка (от 250 до 550 ppm)		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
	Высокая вязкость		
	Смазка		
	Маслостойкий		
Используется	Литая пленка		
	Пленка		
	Мононити		
Рейтинг агентства	VfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
	EC 1907/2006 (REACH)		
	EC 2002/72/EC		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1500		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12 to 1.15	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.78	g/cm <sup>3</sup>	
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	9.5	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	2.6	%	
Номер вязкости (96% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (Sulphuric Acid))	240 to 260	cm <sup>3</sup> /g	ISO 307
Извлечение	< 0.6	%	ISO 6427
Moisture Content	< 0.060	%	ISO 15512

Относительная вязкость-1% в 96% серной кислоты <sup>1</sup>	3.89 to 4.17		ISO 307
Класс пленки	1.00 to 3.00		Internal Method
Форма гранул	round		
Pellet Size	2.00 to 2.50	mm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	220	°C	ISO 3146
NOTE			

1. calculated by Huggins method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

