

SILVER® SA-2102

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® SA—2000 elastomer is a kind of fully hydrogenated styryl block copolymers, which is of preventing violet and ozone, and is applied for toys and insole by injection molding and extrusion.

SA—2000 Elastomer (full-hydrogenated styryl block copolymers)

Characteristics:

preventing violet and ozone

Applications:

soft toys, seal ring, frog shoe, frog glasses, mask, strap, antenna coat, bearing, insole, pipe and so on

Главная Информация			
Используется	Подшипники Обувь Трубопроводы Уплотнения Обвязка Игрушки		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.878	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	34	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	2.80	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 500	%	ASTM D638
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	170 to 200	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	170 to 200	°C	
NOTE			
1.	500 mm/min		
2.	500 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

