

MARPOL® EVA 1301

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Marco Polo International, Inc.

Описание материалов:

Applications: Compounding, freezer film, heat seal layer, liquid packaging, primal meat bags, profile extrusion and stretch film

Главная Информация			
Используется	Сумки		
	Пленка		
	Упаковка		
	Профили		
	Уплотнения		
	Эластичная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	0.40	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	12.8	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	80.7	MPa	
1% Secant, TD	89.6	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	33.9	MPa	
TD : Break	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	360	%	
TD : Break	660	%	
Ударное падение Dart	710	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	66	g	
TD	82	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	76.1	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	80		ASTM D2457
Haze	2.4	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

