

## Axiall PVC 9017 J Clear 06

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 9017 J Clear 06 is for food and personal care packaging applications requiring optimum taste and odor properties. The compound contains an ultraviolet light stabilizer which protects light sensitive products.

Главная Информация			
Добавка	УФ-стабилизатор		
Используется	Упаковка		
	Пищевая упаковка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2550	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	44.8	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	81.4	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	750	J/m	ASTM D256
6.35 mm	130	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	149	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	77.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	6.0	%	ASTM D1003

### Дополнительная информация

Equilibrium Torque, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 1300 m-g Stability Time, Brabender Plastograph, No. 6 Roller Head, 190°C Bath, 57 g Charge; 60/43 rpm: 23 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

